

TECHNISCHES DATENBLATT

Thermo Kleb+Dicht

Beschreibung/ Anwendung

Thermo Kleb+Dicht ist ein einkomponentiger, formulierter Hochleistungskleb- und Dichtstoff auf der Basis von MS-Polymeren auch zur Reparaturverklebung von BWK Unterspann- Unterdeckbahnen auf Polyesterbasis. Der Kleber ist neutral vernetzend, frei von Silikon und Isocyanaten. Er besitzt eine starke Klebekraft, härtet unter Einfluss von Luftfeuchte aus, zu einer dauerhaften, UV-stabilen, feuchtesten, luftdichten und flexiblen Verbindung auch nach den Anforderungen von DIN 4108-7.

Technische Daten

Eigenschaft	Prüfung	Wert
Basis:		Formulierte MS-Polymere
Farbe:		Schwarz
Dichte:		1.54 g/ml
Zugfestigkeit:	DIN 53504	2,2 MPa (N/mm ²)
Bruchdehnung:	DIN 53504	250 %
Praktische Dehnfähigkeit:		25 %
Temperaturbeständigkeit:		-40°C bis +100°C
Verarbeitungstemperatur:		+5°C bis +40°C
Hautbildungszeit:	23°C / 55% RF	5 – 10 min.
Endgültiges Haften:	23°C / 55% RF	24 h
Reichweite:		ca. 8 – 12 m/ Kartusche
Lieferform:		290 ml Kartusche (12 St./ Karton) 600 ml Schlauchbeutel
(Mechanische Werte bei Schicht-Stärke 2 mm)		

Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

Verarbeitung/ Lagerung

Thermo Kleb+Dicht in gleichmäßigen, offenen „Rauhen“ von ca. 6-8 mm in die beschädigte Stelle der Unterspann- Unterdeckbahn auftragen. Den zur Abdeckung der Beschädigungen vorgesehenen Zuschnitt der Bahn schiebend einlegen und leicht andrücken. Die Haftflächen müssen staubfrei, trocken und sauber sein. Auch für Anschlussverklebungen an Wände oder Holzwerkstoffe, je nach Untergrund ohne Anpressplatte, geeignet. Bis zur endgültigen Aushärtung nicht auf Zug belasten.

Thermo Kleb+Dicht kann bei einer Lagertemperatur +5°C bis +25°C bei nicht abgebrochener Kartusche ein Jahr lang gelagert werden.



System Zubehör:

Anwendung für:	Überlappung		Beschädigungen	Durchdringungen/ Durchnagelungen	Anschlüsse
	Längs	Quer/ Stoß			
Thermo Kleb+Dicht*	O	X	X		O
X= Standardverwendung O= Optionale Verwendung					

Hinweis:

Werte/ Leistungen zu den wesentlichen Eigenschaften gemäß EN/ Verarbeitungshinweise siehe aktuelle Technische Daten/ Datenblatt/ Verarbeitungsanleitung/ -Hinweise. Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf/ Änderungen anzupassen. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen	20201215
---	-----------------

